


ALLIGATOR®



PARLAK SENTETİK BOYA



KURSUNSUZ AROMATSIZ



PARLAK SENTETİK BOYA

TANIM : Aromatik yapı içermeyen, uygulamada ve sonrasında rahatsız edici kokulardan arındırılmış solventler içeren, yüksek parlaklık ve örtme gücüne sahip, modifiye alkid reçine esaslı son kat boyadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Beyaz ve renk seçenekleri

Parlaklık: Parlak

Yoğunluk: 1,26 ± 0,05 g/ml (Baz-1)
0,91 ± 0,05 g/ml (Baz-2)

UYGULANACAK YÜZEYLER: İçerde ve dışarıda her cins ahşap, metal yüzeylerde ve mobilyalarda uygun astarlar ile güvenle kullanılır.

UYGULAMA: Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Tamirat yapılacak yerler Alligator Sentetik Macun ile düzeltilmeli, üzerine Alligator Sentetik Astar uygulanmalıdır. Son kat olarak Alligator Parlak Sentetik Boya uygulamasına geçilebilir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde temizlik işlemi yapıldıktan sonra Alligator Sentetik Macun ile yüzey kaplanır, yeterli kuruma süresinden sonra zımparalanarak üzeri Alligator Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Son kat olarak Alligator Parlak Sentetik Boya uygulamasına geçilebilir. Metal yüzeylerde Alligator Antipas uygulamasından sonra Alligator Sentetik Astar uygulanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra Alligator Parlak Sentetik son kat boya uygulanır. İki kat uygulamada katlar arası 1 gün bekleyiniz. +5°C'nin üzerinde uygulayınız. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile temizleyiniz.

Havasız (airless) Püskürtmede:

Basınç : 140 bar

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme (Tiner) : %10-15 (Hacimce)

İNCELTME: Rulo veya fırça ile uygulama kıvamına getirmek için %5-10, püskürtme tabancası ile uygulama yapmak için % 10-15 oranında Alligator Sentetik Aromatsız Tiner ile inceltiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR):

Dokunma Kuruması: 2 saat

Toz Tutmama: 6 saat

Sertleşme Kuruması: 12 saat (Baz-2 için); 18 saat (Baz-1 için)

SARFIYAT: Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak sarfiyat, tek katta Baz-1 için 18-20 m²/lt; Baz-2 için 16-20 m²/lt arasındadır (25±5 mikron kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI: 43°C

DEPOLAMA: Serin ve kuru ortamda ağzı açılmamış orijinal ambalajında en az 1 yıldır. Ambalajın içinde bakiye kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ: 0.75 Litre, 2.5 Litre, 15 Litre (Baz-1 için)
0.6 Litre, 2 Litre, 12 Litre (Baz-2 için)

GÜVENLİK UYARILARI

S 2: Çocuklardan uzak tutunuz.

S 3/7/9: Ambalajında kapalı olarak, serin ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.

S 13: Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.

S 16: Çalışırken sigara içmeyiniz, alev alacak alanlardan uzak tutunuz.

S 23: Buharını teneffüs etmeyiniz.

S 24/25: Göz ve deriye temastan kaçınınız.

S 46: Yutma veya içme halinde derhal doktora başvurunuz.

S 51: İyi havalandırılmış alanlarda çalışınız.

TS 39'a uygundur.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için teknik destek bölümümüze danışınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliği üretici firmaya sorumluluk yüklenmez.