

**BOYA SİSTEMİ****N° 10****7-413 Epoksi astar + 7-510 Poliüretan son kat****ALT YÜZEYİN CİNSİ**

Paslanmış / Paslanmamış çelik
Kalamınli / kalaminsiz siyah çelik
Elektronik olarak / sıcak galvanize edilmiş metal
Ön-kaplama yapılmış metal
Hafif alaşımlar ve alüminyum
Paslanmaz çelik
Fiberglas, takviyeli polyester
Eski boyalar

ÖZELLİKLERİ

Hız : **
Dayanıklılık : ****
Görünüm : ****
Maliyet avantajı : *

İŞLEM SAYISI : 2**ÜRÜN CİNSİ**

Astar : 2K Son Kat : 2K

UYGULAMA YÖNTEMİ

Konvansiyonel - Havasız

ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Ayrıntılı bilgi için ekteki "Alt Yüzeyin Hazırlanması" isimli metne bakın.

SİSTEM**ASTAR**

ÜRÜN	KARIŞIM ORANI (ağırlık olarak)	KAT SAYISI	BUHAR- LAŞMA SÜRESİ	KURUMA SÜRESİ	ZIMPARA- LAMA
7-413 Epoksi astar	1000	2	15-20 dakika	Yaş-üstü-yaş : Üzerine kat atma süresi : 20°C'de 2 - 24 saat Kuru : Üzerine kat atma süresi : 20°C'de 24 saatten fazla, 60°C'de 50-60 dakika	Gerekmez P400+600/800 sulu P220+320/400 kuru
9-010 Epoksi sertleştirici (veya 9-011)	200				
1-410 Epoksi tiner	250-300				

SON KAT

ÜRÜN	KARIŞIM ORANI (ağırlık olarak)	KAT SAYISI	BUHAR- LAŞMA SÜRESİ	KURUMA SÜRESİ
7-510 Poliüretan son kat	1000	2	10-15 dakika	Toz almaz : 10-15 dakika Elle dokunulabilir : 4-6 saat Tam Kuruma : 10-14 saat (20°C) 30-40 dakika (60°C)
9-060 PU sertleştirici	300			
1-420 PU tiner	350-400			

VEYA (iç mekanlarda kullanıldığında)

ÜRÜN	KARIŞIM ORANI (ağırlık olarak)	KAT SAYISI	BUHAR- LAŞMA SÜRESİ	KURUMA SÜRESİ
7-510 Poliüretan son kat	1000	2	10-15 dakika	Toz almaz : 10-15 dakika Elle dokunulabilir : 4-6 saat Tam Kuruma : 10-14 saat (20°C) 30-40 dakika (60°C)
9-510 PU sertleştirici (iç mekanlar için)	500			
1-420 PU tiner	200-300			

TOPLAM KURU FİLM KALINLIĞI : 90-130 mikron

Dikkat : Dış mekanlarda kullanılan ya da açık renkli (sarıma sorunu) parçalarda 9-510 kullanılması doğru değildir.
Mat ve yarı-parlak boyalar: 7-511 Poliüretan mat son kat kullanın.

TEKNİK BÜLTENLER

Daha fazla bilgi için aşağıdaki teknik bültenlere bakın

7-413 Epoksi astar	TDS : 526
7-510 Poliüretan son kat	TDS : 535
7-511 Poliüretan mat son kat	TDS : 536